Updated 03-05-2023

LAC 900

Scheda tecnica

Uso raccomandato : Tarpaulins for agriculture, Teloni per camion, Over top covers, Porte flessibili

Comments : Conforme con : EN 12641-2

Caratteristiche	Valori		Unità	Normative
	Ordito	Trame		
Caratteristiche generali				
Supporto	1100 dTex PES HT 990 den			
Spalmatura	PVC Lowick coating both side			
Finizione	Cleangard lacquer both sides			
Peso	900		g/m²	ISO 3801
Altezze	300 300 300 314 314 314		cm	
Lunghezza di taglio	30 60 200 30 60 200		ml	
Resistenza del tessuto				
Resistenza alla rottura	400	400	daN/5cm	NF EN ISO 1421
Resistenza allo strappo	60	50	daN	DIN 53.363
Aderenza	10		daN/5cm	NF EN ISO 2411
Resistenza alla perforazione	8		kN	NF EN 12236
Resistenza al freddo	-30		°C	NF EN 1876-2
Resistenza al calore	70		°C	(24h)
Resistenza al fuoco	< 100		mm/min	DIN 75 200
	< 100		mm/min	ISO 3795 : 1989

SAINT CLAIR TEXTILES

415, avenue de Savoie

F-38110

Saint-Clair-de-la-Tour

Tel. (+33) 04 74 83 51 00

Fax (+33) 04 74 83 51 01

www.saintclairtextiles.com

Queste informazioni tecniche si riferiscono a valori medi, con una tolleranza di +/- il 10%. Saint Clair Textiles si riserva il diritto modificare le caratteristiche nell'interesse del prodotto. É l'acquirente che ha il compito di assicurarsi la compatibilità del prodotto in rapporto al tipo di utilizzo. È di responsabilità dell'acquirente dei nostri prodotti di controllare la validità dei presenti dati.